

CABOCHON IN RESINA FAI DA TE CON INCHIOSTRI ALCOLICI

Da : Karine Barrera



Intermedio



0 minuti

Questo video vi mostra come realizzare i vostri cabochon colorati in resina epossidica fai da te con inchiostri alcolici? Questi inchiostri ci offrono una vasta gamma di colori più o meno sostenuti con due colori metallici: oro e argento che dobbiamo usare meno degli altri perché contengono particelle metalliche che sono più pesanti e che rischiano di depositarsi sul fondo dello stampo se ne mettiamo troppo. Per questo effetto è indispensabile usare il bianco in alternanza con altri colori. Si possono ottenere diversi effetti a seconda della profondità dello stampo in silicone utilizzato e della quantità di gocce d'inchioстро depositate. Non si dovrebbe esitare a realizzare e rifare questa tecnica per padroneggiare il più possibile la resa del cabochon.

In questo video è stato usato un po' troppo inchioстро, sarebbe stato necessario che i colori non si stendessero sul fondo dello stampo in modo da poter vedere un effetto di profondità con linee di inchioстро che cadono come stalattiti. Mettere troppo inchioстро in un piccolo stampo rende l'intera superficie più o meno uniformemente colorata con striature visibili.

Che materiale usare per Cabochon in resina fai da te con inchiostri alcolici ?

MATERIALE



Inchiostro Piñata Passion Purple n°013
Cod. : OUTIL-184
Quantità : 1



Inchiostro Piñata Baja Blue n°019
Cod. : OUTIL-186
Quantità : 1



Inchiostro Piñata Lime Green n°021
Cod. : OUTIL-187
Quantità : 1



Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
Cod. : OUTIL-495
Quantità : 1



Inchiostro Piñata Dorato n°032
Cod. : OUTIL-503
Quantità : 1



Encre Piñata - Blanco White n°030 x118ml
Cod. : TECH-466
Quantità : 1



Inchiostro Piñata Teal n°020 - 14 ml
Cod. : TECH-632
Quantità : 1



Stampo silicone semisfere per cabochon per resina bi-componente
Cod. : TECH-942
Quantità : 1



Inchiostro Piñata Sapphire Blue n°017
Cod. : TOOL-097
Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/4

Preparare la miscela di resina mettendo una dose di indurente sul fondo di una tazza, quindi aggiungere due dosi di resina, mescolare con un bastoncino e versare in un secondo contenitore per garantire una miscela omogenea.

Aspettare che le bolle scompaiano prima di usare la miscela, attendere circa dieci minuti.

★ Tappa 2/4

Riempire le cavità dello stampo con speciali cabochon di silicone, lasciando un millimetro di spazio per aggiungere inchiostro. Se sulla superficie si formano delle bolle, prendere un accendino e avvicinare la fiamma alla resina per far scoppiare le bolle.

★ Tappa 3/4

Versare due o tre gocce di inchiostro di colore diverso poi su ognuno di essi versare una goccia di inchiostro bianco alcolico poi immediatamente sul bianco mettere un altro colore. È lì che è necessario dell'esperimento rispetto alla profondità dello stampo, a forza di fare conoscere il numero di gocce da versare sulla resina. Ho volontariamente ridotto la dose scrivendo questo testo in base al risultato ottenuto in questo video.

★ Tappa 4/4

Non toccate la resina per almeno due giorni per assicurarvi che la resina abbia catalizzato bene, cioè che sia indurita, la migliore è di 72 ore per farla indurire nel cuore e per essere sicuri di non lasciare le vostre impronte digitali su di essa. Il tempo di indurimento della resina è relativo al calore e all'umidità che può essere presente in un ambiente, l'ideale è posizionarla in un ambiente tra i 20 e i 25 gradi.

Il risultato