

## CINTURINO IN RESINA E L'INCLUSIONE DI FIORI SECCHI

Da : Karine



Facile




0 minuti



step 1

Preparare tutto si inserisce nella resina. Tutti i vostri fiori o piante devono essere asciutte in modo che la resina può prendere bene. La fase di essiccazione dovrebbe essere fatto con largo anticipo, i fiori più grandi possono essere pendevano teste, più piccolo che riposa su una superficie piana. Fare asciugare al riparo dalla luce. È urgentemente possibile asciugare i tuoi fiori a 5 minuti a 100 gradi in forno, ma perderanno alcuni dei loro colori.



step 2

Proteggersi indossando guanti e lavora in una stanza ventilata. Rendere la miscela prima resina 2 dosi versa in un contenitore e quindi aggiungere utilizzando il misurino fornito una singola dose di indurimento, 40 mm e 20 mm indurente di resina. Mescolare con un bastone, dividere il composto in due tazze. Attendere 5 minuti per le bolle scompaiono prima di versare il composto in vostro stampo.



### passaggio 3

Versare un po 'di resina nella parte inferiore della vostra padella alla metà della hauteur.Vous sarà gentilmente prendere ogni petalo di fiore o con una pinza, tuffo nelle 2 tazze di resina che è ora riservato per questo scopo . Sostituire le inclusioni uno per uno o si desidera in resina collocato nel braccialetto.

Le piccole bolle che si formano devono essere rimossi massimo trascinando nuovamente al di fuori dello stampo. Riempire il vostro senso stampo in resina continuando a petali o semplicemente la resina.

si può fare come ti piacciono i fiori e petali sono leggeri e non cadono verso il basso dallo stampo, come le cose più pesanti.



step 4

È necessario attendere 3 o 4 giorni prima di girare le vostre parti. Aspettare un'altra settimana prima di fare le finiture necessarie per i gioielli finiti. Vi consigliamo di non toccare le parti appena sformati perché non vengono prese nel loro cuore e li si può marcare con le impronte digitali. La parte inferiore del polso mostra segni di essere rimosso. Si procederà con un grano abrasivo 150, posizionare la resina su carta a rotazioni in un senso o nell'altro finché il materiale in eccesso scompare. Trascorrere del grano 320 e poi al 1200. Per trovare la trasparenza dovremo essere lucidato a mano con micro-mesh o con una smerigliatrice e dischi morbidi.





Abbiamo una vasta gamma di stampi può essere usato per fare questa tecnica. Ci si può divertire facendo anelli, perline forate, orecchini, e borchie.

I suoi successi sono di interesse, non esitate a mostrarcici.









# Che materiale usare per cinturino in resina e l'inclusione di fiori secchi ?

## MATERIALE



Fiori secchi 6 cm Lilla x1

Cod. : CUSTO-732

Quantità : 1



Pinze punte flessibili

Cod. : OUTIL-406

Quantità : 1



Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml

Cod. : OUTIL-495

Quantità : 1



Set di 3 carte vetro

Cod. : OUTIL-578

Quantità : 1



Fiori di calendola essiccati per la creazione diy di bath bomb/saponi x2g

Cod. : PERS-183

Quantità : 1



Stampo silicone per realizzare bracciali in resina 62x20x8.5 mm

Cod. : TOOL-923

Quantità : 1



## Il risultato

